

# LOCTITE® SI 5367™

Пржнее название LOCTITE® 5367™  
Май 2014

## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

LOCTITE® SI 5367™ обладает следующими характеристиками:

<b>Технология</b>	Силикон
Класс химич. соед.	Ацетокси-силикон
Внешний вид незаполимеризованного продукта	Паста белого цвета
Компоненты	Однокомпонентный - смешивание не требуется
<b>Условия полимеризации</b>	Полимеризация при комнатной температуре (RTV)
<b>Применение</b>	Склеивание или герметизация
Эластичность	Противостоит ударным и знакопеременным нагрузкам.

LOCTITE® SI 5367™ разработан специально для применения в качестве продукта, обеспечивающего идеальную герметизацию, а также склеивание и защиту. Основные области применения - герметизация боковых стекол в железнодорожных вагонах, обеспечение герметичности источников тепла (духовые шкафы, радиаторы отопления, паровые котлы, водонагреватели), защита/изоляция электроцитов, склеивание коррозионностойких силиконов, а также для общего обслуживания материалов в различных областях. Продукт применяется в температурном режиме до 250 °С.

## Свойства незаполимеризованного продукта

Удельный вес при 25 °С	1,04
Скорость экструзии, г/мин	100

Точка вспышки - см. паспорт безопасности материала (MSDS)


## ПРОЦЕСС ПОЛИМЕРИЗАЦИИ ПРОДУКТА

### Поверхностная полимеризация

Под воздействием атмосферной влажности LOCTITE® SI 5367™ полимеризуется до исчезновения отлипа в течение 5 мин при 23±2°С / 50±5% относит. влажности.

## Глубина полимеризации

Нижеприведенный график показывает увеличение глубины полимеризации с течением времени при 23±2 °С / 50±5 % относит. влажности



## Свойства заполимеризованного продукта

Через 7сут при 25 °С / относит. влажности 50%, клеевой зазор - 0,5 мм

### Физические свойства:

Твёрдость по Шору, ISO 868, Дюромтр А	20
Удлинение, при разрыве, ISO 37, %	500
Прочность на разрыв, ISO 37	N/mm <sup>2</sup> 2 (psi) (290)

### Электротехнические свойства:

Прочность на пробой, IEC 60243-1, кВт/мм	18
Объёмное сопротивление, IEC 60093, Ω·см	1×10 <sup>14</sup>
Диэлектрическая постоянная, IEC 60250: 1Мгц	2,8

## СВОЙСТВА ЗАПОЛИМЕРИЗОВАННОГО ПРОДУКТА

### Адгезионные свойства

Полимеризация в течение 7 суток при при 25 °С / относит. влажности 50%

Прочность на сдвиг, ISO 4587: Алюминий(клеевой шов толщиной 1 мм, пескоструйная обработка)	N/mm <sup>2</sup> 2 (psi) (290)
--	------------------------------------

## СОПРОТИВЛЯЕМОСТЬ ВНЕШНИМ ФАКТОРАМ

Основные характеристики при погружении в жидкую среду

Состаривание при 22 °С в течение 5 000 часов, клеевой зазор - 2 мм:

Карбонат натрия, 25%:	
Набухание, %	-0,2
Изменение прочности на растяжение, %	-12
Изменение удлинения, %	-10
Хлорид натрия, 25%:	
Набухание, %	-0,1
Изменение прочности на растяжение, %	0
Изменение удлинения, %	0
Соляная кислота, 2%:	
Набухание, %	-0,1
Изменение прочности на растяжение, %	-8
Изменение удлинения, %	-8
Молочная кислота, 12%:	
Набухание, %	0,3
Изменение прочности на растяжение, %	4
Изменение удлинения, %	10
Лимонная кислота, 12%:	
Набухание, %	-0,1
Изменение прочности на растяжение, %	-0,3
Изменение удлинения, %	0
Гидроксид натрия, 25%:	
Набухание, %	-7
Изменение прочности на растяжение, %	-15
Изменение удлинения, %	-15
Гипохлорид кальция, коммерческая концентрация:	
Набухание, %	-1
Изменение прочности на растяжение, %	-20
Изменение удлинения, %	-15

## ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Продукт не рекомендуется применять в среде чистого кислорода, хлора и других сильных окислителей.

Информация по безопасному применению продукта содержится в паспорте безопасности материала (MSDS).

### Указания по применению:

- Для достижения наилучшего эффекта сопрягаемые поверхности должны быть очищены и обезжирены.
- Полимеризация под воздействием атмосферной влажности начинается сразу после контакта продукта с атмосферным воздухом, поэтому детали должны быть сопряжены в течение нескольких минут после нанесения продукта.
- После сборки узла необходимо сжать склеиваемые поверхности для лучшего распространения клея и полного заполнения зазора между сопрягаемыми деталями.
- Клей должен полностью заполимеризоваться (например, в течение 7 дней) прежде чем будет подвержен значительным рабочим нагрузкам.

### Примечание

Содержащиеся здесь технические данные приведены

справочно. За рекомендациями по применению продукта обращайтесь в Ваше региональное представительство.

### Хранение

Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях. Информация о хранении может быть указана на этикетке упаковки.

**Оптимальные условия хранения при температуре от 8 °С до 21 °С. Хранение при температуре ниже 8 °С или выше 28 °С может отрицательно сказаться на свойствах продукта.**

Продукт, извлеченный из оригинальной упаковки, может быть загрязнен во время использования. Не возвращайте его обратно в оригинальную упаковку. Корпорация Henkel не несет ответственности за материалы, которые были загрязнены во время использования, условия хранения которых не отвечали вышеуказанным требованиям. За дополнительной информацией обращайтесь в региональный отдел по работе с клиентами или службу технической поддержки.

### Переводные величины

(°C x 1.8) + 32 = °F

кВ/мм x 25.4 = В/мил

мм / 25.4 = дюйм

мкм / 25.4 = мил

Н x 0.225 = фунт

Н/мм x 5.71 = фунт/дюйм

Н/мм<sup>2</sup> x 145 = фунт/дюйм<sup>2</sup>

МПа x 145 = фунт/дюйм<sup>2</sup>

Н·м x 8.851 = фунт·дюйм

Н·м x 0.738 = фунт·фут

Н·мм x 0.142 = унция·дюйм

МПа·с = сП

### Заявление об отказе от ответственности

Информация, содержащаяся в данном Листе Технической Информации (ТИ), включая рекомендации по использованию и применению продукта, основана на нашем знании и опыте использования продукта на дату составления Листа ТИ. Данный продукт может иметь множество вариантов применения, а также может применяться в различных условиях и при независимых от нас обстоятельствах. В связи с этим Henkel не несет ответственности за пригодность нашей продукции для производственных процессов и условий, в которых Вы используете эту продукцию, а также за предполагаемое применение и результаты применения данной продукции. Мы настоятельно рекомендуем Вам провести предварительные испытания, чтобы подтвердить пригодность нашей продукции для Ваших целей. За исключением однозначно согласованных случаев, а также по основаниям, предусмотренным применимым законодательством в части ответственности за качество продукции, любая ответственность в отношении информации, содержащейся в Листе ТИ или в любых иных письменных или устных рекомендациях в отношении данного продукта, исключается; исключением также являются случаи смерти или причинения вреда здоровью в результате преступной халатности с нашей стороны.

**В случае, если продукция поставляется компаниями Henkel Belgium NV, Henkel Electronic Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel Technologies France SAS и Henkel France SA, обратите внимание на следующее:** В случае, если, тем не менее, у компании Henkel по каким-либо юридическим основаниям все-таки возникает ответственность, то такая ответственность Henkel ни в коем случае не превышает стоимости соответствующей поставки.

**В случае, если продукция поставляется компанией Henkel Colombiana S.A.S., применяется следующее положение об ограничении ответственности:** Информация, содержащаяся в данном Листе ТИ, основана на нашем знании и опыте использования продукта на дату составления данного Листа ТИ. Henkel не несет ответственности за



пригодность нашей продукции для производственных процессов и условий, в которых Вы используете эту продукцию, а также за предполагаемое применение и результаты применения данной продукции. Мы настоятельно рекомендуем Вам провести предварительные испытания с тем, чтобы подтвердить пригодность нашей продукции для Ваших целей. За исключением однозначно согласованных случаев, а также по основаниям, предусмотренным применимым законодательством в части ответственности за качество продукции, любая ответственность в отношении информации, содержащейся в Листе ТИ или в каких-либо других письменных или устных рекомендациях в отношении данного продукта, исключается; исключением также являются случаи смерти или причинения вреда здоровью в результате преступной халатности с нашей стороны.

**В случае, если продукция поставляется компаниями Henkel Corporation, Resin Technology Group, Inc., или Henkel Canada, Inc., применяется следующее положение об ограничении ответственности:**

Данные, приводимые в данном Листе ТИ, предоставляются только в целях информирования и считаются достоверными. Мы не можем нести ответственность за результаты, полученные другими лицами, чьи методы работы не зависят от нас. Пользователь обязан определить пригодность данного производственного метода для своих целей и принять такие меры предосторожности, которые могут быть рекомендованы для защиты людей и имущества от опасностей, возникающих при обращении и использовании данной продукции. В связи с этим Henkel Corporation особо отказывается от любых явных и подразумеваемых гарантий, включая гарантии товарного качества или товарной пригодности для конкретных целей, вытекающих из продажи или использования продукции Henkel Corporation. Henkel Corporation особо отказывается от любой ответственности за косвенные или непреднамеренные убытки любого рода, включая упущенную выгоду. Приводимые обсуждения, касающиеся различных процессов или соединений, не должны толковаться как утверждение, что такие процессы или соединения свободны от действия патентов, находящихся в собственности других лиц, или как лицензия, предусмотренная патентами корпорации Henkel, для таких процессов или соединений. Мы рекомендуем каждому пользователю проводить предварительные испытания предлагаемого применения до основного использования продукции, используя эти данные в качестве руководства для своих действий. В отношении данной продукции могут действовать один или несколько патентов или патентных заявок США или иных государств.

**Использование товарных знаков.** Если не оговорено иное, все товарные знаки в данном документе принадлежат Henkel Corporation в США и в других странах. ® означает товарный знак, зарегистрированный в Бюро США по патентам и товарным знакам.

Ссылка 1.2



ООО "ЗЕТЕК"  
117105, Москва, Варшавское шоссе, д. 1, стр. 6, офис А323  
+7 (495) 407-01-02  
info@zetek.ru

