

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Технология	Акрил
Класс химического соединения	Эфир диметакрилата
Внешний вид незаполимеризованного продукта	Тиксотропный гель оранжевого или зелёного цвета
Компоненты	Однокомпонентный
Вязкость	Высокая
Условия полимеризации	Анаэробный
Применение	Герметизация фланцев
Прочность	Средняя

Многофункциональный анаэробный герметик средней прочности LINOL N.574 предназначен для формирования химостойкого уплотнения-прокладки в сопряжении жёстких металлических фланцев, особенно из чугуна, алюминия или стали с зазором до 0,2 мм (с активатором до 0,4мм). Отверждение продукта происходит в условиях отсутствия воздуха в небольших зазорах между металлическими поверхностями. Полимеризованный состав склеивает детали между собой, повышает несущую способность фланцев, защищает их от коррозии и обеспечивает надёжную герметизацию соединений, работающих в условиях высоких нагрузок и вибрации. Материал тиксотропный, не вытекает из зазоров и соединение способно выдерживать низкое давление практически сразу после сборки узла. Сформированная прокладка имеет повышенную химостойкостью к маслам, рабочим жидкостям, газам, топливу и другим агрессивным средам. На протяжении всего срока эксплуатации сформированное уплотнение не усаживается, не изнашивается и не требует повторной протяжки. LINOL N.574 подходит для слегка замасленных и легированных поверхностей, в том числе имеющих небольшие механические повреждения в пределах допустимого зазора в виде царапин, вмятин и следов эрозии. Соединение достаточно легко демонтировать.

Область применения: уплотнение жестких фланцевых соединений в двигателях, насосах, коробках передач, редукторах, и т.п. в условиях промышленной сборки, а также при выполнении работ по ремонту и сервисному обслуживанию машин и оборудования.

Свойства незаполимеризованного продукта

Плотность при 23 °С	1,09-1,1
Вязкость, Брукфильд - RVT, 25°С, мПа · с (сП): Шпиндель 6, скорость 2,5 об/мин.	70000- 130000

Требования к параметрам сопряжений

Шероховатость поверхности Ra = (1,25 – 5) мкм
 Неплоскостность поверхности ≤ 0,1 мм на 400 мм длины
 Минимальная ширина фланцев ≥ 5 мм от осевой линии и ≥ 3 мм вокруг отверстий
 Глубина дефектов на поверхности ≤ 0,25 мм

Герметичность после сборки

Неотверждённый состав способен обеспечить герметичность фланцевых соединений на низкое давление 0,01 МПа сразу после сборки. Испытание проводилось незаполимеризованным продуктом на кольцевой прокладке шириной более 10 мм, при зазоре до 0,125 мм. Это свойство эффективно при проверке герметичности узла сразу после сборки изделия.

ПРОЦЕСС ПОЛИМЕРИЗАЦИИ ПРОДУКТА

Зависимость скорости полимеризации от материала деталей.

На активных металлах и сплавах на основе меди и железа отверждение происходит быстрее, чем на пассивных металлах и гальванических покрытиях.

Активные покрытия и материалы (Быстрое отверждение)		Пассивные покрытия и материалы (Медленное отверждение)	
Железо	Чугун	Нержавеющая сталь	Серебро
Латунь	Сталь	Цинковое покрытие	Золото
Бронза	Никель	Чистый алюминий	Олово
Медь	Марганец	Оксидные плёнки	Магний
	Сплавы (Al +Cu)	Фосфатное покрытие	Титан
		Высоколегированная сталь	Анодирование

Скорость полимеризации Linol N.574 для склеенных внахлест и отпескоструенных стальных пластин с зазором 0,05мм при наборе прочности на сдвиг.

Ручная прочность / начало фиксации (сталь)	8 – 12 мин
Ручная прочность / начало фиксации (оцинковка)	15 – 30 мин
Время фиксации с активатором	< 5 мин
Функциональная прочность	2 – 4 часа
Время полного отверждения	24 часа

Зависимость скорости полимеризации от зазора
 Чем меньше зазор в соединении, тем быстрее и происходит схватывание герметика.

Зависимость скорости полимеризации от температуры

Оптимальные условия при работе с анаэробным герметиком 18–25°С, при относительной влажности воздуха не более 80 %. Чем выше температура окружающей среды, тем быстрее происходит полимеризация продукта. Так повышение температуры во время сборки узла с + 20°С до +40 °С сокращает время схватывания клея почти в 2 раза. В случае понижения температуры ниже + 5°С процесс полимеризации может практически прекратиться. В этом случае рекомендуется произвести нагрев узла и/или воспользоваться активатором анаэробных составов.

Влияние активатора на скорость полимеризации.

Если отверждение герметика-прокладки происходит неприемлемо медленно из-за увеличенного зазора, низкой температуры окружающей среды или пассивной поверхности

сопрягаемых деталей, можно использовать активатор для ускорения процесса.

Свойства заполимеризованного продукта

Диапазон рабочих температур, °С	от -60 до +150
Коэффициент теплопроводности ГОСТ 23630.2	0,17–2,0 Вт/(м*К)
Максимальный зазор без активатора, мм	0,2
Максимально заполняемый зазор с активатором, мм	0,4

Прочностные характеристики полимеризованного продукта

Отверждение в течение 24 часов при температуре 22°C

Прочность на отрыв Н/мм ² (МПа)	5 – 13
Прочность на сдвиг стальные пластины (пескоструйная обработка) Н/мм ² (МПа)	≥ 6
Удельная прочность на сдвиг, ISO 10123 Стальные вал и втулка Н/мм ² (МПа)	≥5

Химостойкость/стойкость к растворителям

Выдержка склеенных образцов – 1 неделя при температуре (18–25)°С.

Испытания при температуре (18–25)° по ISO 10964.

Испытательная среда	t, °С	% от начальной прочности		
		100 ч	500 ч	1000 ч
Моторное масло 10W30	125	100	100	100
Бензин неэтилированный	25	95	90	80
Тормозная жидкость ДОТ-4	25	95	95	95
Тосол А-40	87	95	95	90
Этанол	25	100	95	90
Ацетон	25	95	90	80

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Анаэробный герметик не рекомендуется использовать в системах с повышенным содержанием хлора, кислорода или других сильных окислителей, которые могут вызвать их воспламенение.

Нежелательно использование состава с отдельными видами пластмасс (термопластики), которое может привести к растрескиванию деталей, требуется проверка материалов на совместимость.

Некоторые моющие средства для очистки поверхности деталей могут оказывать негативное влияние на процесс адгезии, полимеризации и конечные свойства анаэробных продуктов, поэтому необходима их проверка на совместимость и качество очистки.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Порядок сборки узла

1. Перед нанесением продукта очистите и обезжирьте сопрягаемые поверхности герметизируемого узла при помощи очистителя LINOL. Поверхности должны быть чистыми и сухими без остатков грязи, солей, ржавчины, смазок и старых герметиков. Наличие на деталях незначительных масляных загрязнений может увеличить скорость полимеризации и снизить прочность соединения на 10-20%

2. Для ускорения процесса полимеризации при низких температурах, увеличенных зазорах или на пассивных поверхностях распылите на один из фланцев активатор для анаэробов и подождите пока он высохнет.

3. Нанесите герметик непрерывным валиком на один из фланцев. В зависимости от геометрии сопрягаемых деталей, обведите все места и отверстия, требующие герметизации. Соберите узел.

4. Для проверки качества заполнения микронеровностей и зазоров в соединении можно провести контрольную опрессовку собранного узла давлением <0.01 МПа.

5. Затяните крепёжные детали с требуемым моментом.

Порядок разборки узла

Собранный узел можно разобрать при помощи стандартного ручного инструмента: отвернуть крепёжные детали, слегка обстучать соединение по периметру, разъединить с помощью отжимных винтов, съёмных устройств или монтировки.

Порядок очистки

Остатки старого полимеризованного состава удаляются механическим путём, например, шпателем, шабером, металлической щеткой или специальным очистителем LINOL.

Транспортировка и хранение:

- Транспортировка: железнодорожным, автомобильным, морским или воздушным транспортом с обязательным предохранением от солнечного света, при температуре от -40 °С до +35 °С.

- Гарантийный срок хранения – 24 месяца. Хранить в сухих складских помещениях в оригинальной упаковке изготовителя, при температуре от +5 до 25°C, вдали от нагревательных приборов, солнечного света и пищевых продуктов.

- Не допускается попадание грязи и металлической пыли в упаковку изготовителя. Продукт, перелитый в процессе использования из упаковки в рабочую тару или емкость, должен храниться отдельно. Не рекомендуется его возврат в оригинальную упаковку.

Заявление об отказе от ответственности

Информация, содержащаяся в данном Листе Технической Информации, включая рекомендации по применению продукта, основана на наших знаниях и опыте применения продукта на дату составления этого документа. Данный продукт имеет множество способов применения, а также может использоваться в различных условиях и в независимых от нас обстоятельствах. В связи с этим компания ООО «ЗЕТЕК» не несёт ответственность за пригодность продукта для производственных процессов и условий, в которых Вы используете этот продукт, а также за предполагаемое применение и результаты применения данного продукта. Вся ответственность за качество изделий и безопасность труда при проведении производственных операций лежит на потребителе. Мы настоятельно рекомендуем Вам провести предварительные испытания, чтобы подтвердить соответствие нашего продукта целям Вашего производства. При рассмотрении гарантийных случаев для изделий в производстве которых применялся продукт ООО «ЗЕТЕК» не несёт ответственность, включая моральные и материальные издержки, связанные с качеством готового изделия, а также отказывается от любой ответственности за косвенные или непреднамеренные убытки любого рода, включая упущенную выгоду.



ООО "ЗЕТЕК"

117105, Москва, Варшавское шоссе, д. 1, стр. 6, офис А323

+7 (495) 407-01-02

info@zetek.ru